



DARKLITE EVOLUTION



POLYURETHAN



150 °C



KALT



FLEX
45°



130 µm



15SEK.

PRODUKTBESCHREIBUNG

STÄRKE:  Nachleuchtendes Polyurethan - 130 Mikron

TRÄGER: Selbstklebend und transparent, Polyester.

VERARBEITUNGSHINWEISE

1. Schneiden Sie das Material gespiegelt. Verwenden Sie ein scharfes Standard- Plottermesser. Schnittparametren müssen sehr sorgfältig eingerichtet werden.
2. Entgittern Sie das geschnittene Motiv.
3. Das Bild wird bei 150°C, 15 Sekunden bei mittlerem Anpressdruck auf das Kleidungsstück gepresst. Der Polyester Träger sollte durch ein Silikonpapier geschützt werden.
4. Der Träger wird kalt abgezogen.



GEEIGNET FÜR FOLGENDE UNTERGRÜNDE

Baumwolle ● Polyester ● Acryl und ähnliche Fasern.

PFLEGE

- Immer die vorgegebene Pflegeanleitung des Kleidungsstücks beachten.
- Nach dem Pressen 24 h bis zum ersten Waschen warten.
- Bügeln : Links gewendet.

WASCHEN

- Max 80° C
- Links gewendet
- Kein Bleichmittel oder irgendwelchen aggressiven Waschmitteln.
- Wäschetrockner : Ja
- Chemische Reinigung : Ja

LAGERUNG

- Senkrecht, ein Jahr in einem trockenen Raum, 15 -30°C, vor Sonneneinstrahlung schützen.


Heat transfers for textiles