



FAB'TWILL® SATIN

SUBLIMEZ VOS BLASONS SPORTIFS AVEC ÉLÉGANCE ET ÉCLAT !

Découvrez notre nouveau film de marquage imprimable en sublimation effet satiné, conçu pour le monde du sport et idéal pour créer des blasons avec style. Avec son rendu soyeux et sa légère réflexion de la lumière, il apporte éclat et élégance à tous vos marquages sportifs. Polyvalent, il se découpe facilement au plotter ou au laser, offrant une solution raffinée et moderne pour sublimer vos équipements sportifs.

SPECIFICITÉS	
COMPOSITION	Polyester
ÉPAISSEUR	250 µm
SUPPORT	Polyester adhésif & transparent

RÉGLAGES	
LAME	Lame flex (60°) ou découpe laser

SUBLIMATION	
IMPRESSION	Encre de Sublimation
PRÉ-CHAUFFAGE	190° / 374°F 10 s
SUBLIMATION	190°C / 374°F 50 s

APPLICATION	
TEXTILE	Coton, Polyester, Polycotton
TEMPS & TEMPÉRATURE	160°C / 320°F 20 s
PRESSION	Moyenne
PELAGE	Chaud

Appuyez pour transférer. Soulevez le papier de sublimation pour le retirer, en veillant à ce qu'il ne traîne pas sur le FAB'TWILL® SATIN.

ÉTAPE 4 - DÉCOUPE AU LASER

Pour éviter de brûler le FAB'TWILL® SATIN, contrôlez soigneusement votre vitesse et faites attention aux paramètres de vitesse de votre découpe laser.

OR PLOTTER Découpez votre film de transfert thermique, utilisez une lame à 60°.

ÉTAPE 5 - Retirer le support PET et placer l'image sur le textile comme souhaité, en la protégeant à l'aide d'une feuille de papier siliciné. Presser à 160°C / 320°F / 20s.

LES PLUS PRODUITS

- Couleurs vives, impression avec encres de sublimation
- Effet soyeux, rendu satiné
- Découpe par plotter ou laser
- Se conserve longtemps après fixation des encres par pression sur le textile à 160°C pendant 20 secondes.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE & D'ENTRETIEN

- Respectez toujours les instructions relatives au vêtement
- Lavez à l'envers pour prolonger la durée de vie du motif
- Attendez 24 heures après l'application avant le premier lavage
- Évitez d'utiliser des produits agressifs
- N'utilisez pas d'agent de blanchiment.

Lavage	Repassage	Sèche-linge
 40°C / 104°F	 Sur l'envers uniquement	 Non

STOCKAGE

La durée de stockage recommandée est d'un an maximum.

- Stocker le produit dans une pièce sèche à une température de 15°-30°C / 60°-85°F.
- Ne pas exposer le produit à la lumière du soleil, le stocker en position verticale.

PAS À PAS : COMMENT UTILISER NOS PRODUITS

ÉTAPE 1 - APPLICATION DES PARAMÈTRES ET PRÉPARATION DES DIFFÉRENTS OUTILS

ÉTAPE 2 - IMPRESSION

Imprimez votre image avec des marques de coupe en mode miroir sur le support de sublimation. paper.

ÉTAPE 3 - TRANSFERT DE L'IMAGE

PRÉCHAUFFAGE : Vérifier les paramètres de transfert : 190°C, 10s. **SUBLIMATION** : Paramètres de sublimation : 190°, 50s. Superposer le format du papier sublimé sur le FAB'TWILL® SATIN Face imprimée tournée vers le FAB'TWILL® SATIN en respectant les repères de coupe. Le papier de sublimation doit être fixé sur le FAB'TWILL® SATIN à l'aide d'un ruban adhésif résistant à la chaleur sur au moins deux bords opposés du papier de sublimation. Si le papier de sublimation n'est pas plat, appliquez du ruban adhésif sur un troisième bord.

NOTE: We highly recommend that you perform tests before production.